



Products Datasheet Of Compressed Asbestos fiber rubber material gasket

成分:

棉橡胶垫片以石棉纤维、橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料，经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉橡胶垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同，可分为普通石棉橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫片。根据使用的温度和压力不同可以分为低压石棉橡胶垫片，中压石棉橡胶垫片和高压石棉橡胶垫片。适用于水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封，石棉垫片主要应用中、低压法兰连接的密封中。

产品特性:

- 优异的密封性
- 可以进行防粘等表面处理
- 可做夹金属丝网增强处理

产品应用:

低压石棉垫片: 低压石棉垫片是由一种白色的温石棉纤维制成，适合于大多数低温、低压需求，石棉垫片主要用于蒸汽，水力，气体，油类及无侵蚀性介质的密封。

中压石棉垫片: 主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。

高压石棉垫片: 耐高压，主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。

耐油石棉垫片: 耐油，主要用于蒸汽、水力、气体、油类溶剂及无侵蚀性介质的密封。

耐酸、碱石棉垫片: 主要用于酸、碱性介质密封。

石棉垫片板材常用型号: XB150, XB200, XB250, XB300, XB350, XB400, XB450

耐油石棉垫片板材常用型号: NY150, NY250, NY300, NY400, NY510

耐酸、碱石棉垫片: WB300

产品规格:

长 × 宽 (mm): 2700 × 3800 、 1550 × 4560 、 1550 × 4110 、 1300 × 4050 、 1100 × 4050 等

厚度(mm): 0.3~6.0

石棉产品参数:

型号	NY150	NY200	NY250	NY300	NY400	NY510	WB300
压力	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	3.0MPa	3.5MPa	4.0MPa
温度	100°C	150°C	200°C	300°C	350°C	400°C	350°C
抗拉强度	2.0 MPa	4.0 MPa	7.0MPa	9.0 MPa	11 MPa	13 MPa	14 MPa