

## Products Datasheet

Of

### Non Asbestos fiber compressed gasket material ZW3000

#### ZW3000

非石棉板状密合垫料是由高品质的非石棉纤维及耐热人造纤维橡胶组成，为一般石棉板状密合垫料的替代品。可适用于广泛的流体，如水、海水、热油、有机溶剂、二氯二氟代甲烷气及各种气体。适用场所如化工厂、炼油厂、炼钢厂、发电厂、造船厂、管路工程等所使用之配管法兰、阀门、热交换器、压力容器等结合部位。

#### 物理性质

最大耐热温度	350°C		
最大压力	30kg/cm <sup>2</sup>		
密度	1.5-1.8g/cm <sup>3</sup>		
抗拉强度	1.4kg/mm <sup>2</sup> min		
烧失率	35%max		
压缩率	7-17%		
回弹率	40%min		
耐油性能	ASTM 油#3	规格厚度增加率	15%max
		抗拉强度减少率	45%max
	ASTM 燃料油 B	规格厚度增加率	15%max
		抗拉强度减少率	15%max