



Products Datasheet

Of

High Temp Asbestos fiber gasket material DB150

DB150 石棉板是由石棉纤维及耐热人造纤维橡胶组成，具有良好的压缩性、恢复率及拉伸性能，表现出优越的密封性，可适用于广泛的介质如水、海水、高压蒸汽、空气、酸、碱、热油等。使用场所包括化工厂、炼油厂、炼钢厂、发电厂、造船厂等所使用的配管法兰、阀门、热交换设备、压力容器等设备的接合部位。

For DB150 Asbestos compressed fiber material

Item	Properties	Result
1	耐温 Temp Max	450°C
2	耐压 Pressure Max	45kgf/cm ²
3	密度 Density	1.9g/cm ³
4	抗拉强度 Strength	2.6kg/mm ² min.
5	烧失率 Burn lost rate	23%max
6	压缩率 Compressing rate	8-10%
7	回弹率 Recovery rate	69% min
8	耐油性能 ASTM 油#3	
	规格厚度增加率	11%max
	抗拉强度减少率	28%max
	ASTM 燃料油 B	
	规格厚度增加率	7%max
	抗拉强度减少率	10%max